

# JK 21

## CV-vloerlijm

### JK 21 – CV-vloerlijm

Art.-nr. 13799

Dispersielijm voor lichte textiel- en CV-vloerbedekkingen.

Dispersielijm voor heterogene CV-vloeren en CV-vloeren met vliesrug. Ook geschikt voor textiele vloerbedekkingen met latex-schuimrug en textiele rug. Geschikt voor geegaliseerde, vlakke en absorberende ondergronden. Alleen binnenshuis.

#### Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet vast, blijvend droog, scheurvrij, schoon en vrij van materialen zijn die de hechting kunnen aantasten. Ondergrond schuren, grondig stofzuigen, met geschikte JK primer voorstrijken en minstens 2 mm dik met geschikte JK egalisatie egaliseren. Primer en egalisatie goed laten drogen.

#### Verwerking:

1. Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondergrond met een geschikte lijmkam en laat deze overeenkomstig de aangebrachte hoeveelheid, het ruimteklimaat en het absorptievermogen van de ondergrond beluchten. Breng slechts zoveel lijm aan als binnen de inlegtijd kan worden aangebracht.
2. Bekleding neerleggen, over het gehele oppervlak aanwrijven en na ca. 25 minuten nogmaals krachtig nawrijven of narollen. Zorg voor een goede lijmoeverdracht aan de achterzijde van de bekleding.
3. Verwijder verse lijmverontreinigingen met water.



#### Technische gegevens:

Verpakking:	18 kg
Palletfactor:	33 Stuks
Kleur:	Crèmewit
Verbruik:	CV-vloeren: ca. 300 g/m <sup>2</sup> vertanding A 1 CV-vloeren: ca. 350 g/m <sup>2</sup> vertanding A 2 Textiele vloerbedekkingen: ca. 450 g/m <sup>2</sup> vertanding B 1

#### Droogtijden:

Beluchtingstijd:	ca. 10 tot 15 Min.*
Inlegtijd:	ca. 15 tot 25 Min.*
Belastbaar:	na ca. 24 uur*
Verwerkings- temperatuur:	niet onder 15 °C
Eindsterkte:	na ca. 3 dagen*

\*Bij 20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid



GISCODE D 1 –  
Oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1 –  
Zeer lage uitstoot



Emissie-  
getest bouw-  
product  
volgens aBG

Egalisaties	JK 21
JK 10	✓
JK 11	✓
JK 13	✓
JK 15	✓
JK 16	✓
JK 17	✓
JK 19 Fix	✓
Vloerbedekkingen	JK 21
Textiele vloerbedekkingen (synthetische)	○
Naaldvilt	✗
Geweven producten	✗
Natuurvezel bedekkingen	✗
PVC-vloeren	✗
CV-vloeren	✓
PVC-designvloeren (LVT)	✗
Linoleumvloeren tot 4 mm (in banen)	✗
2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm)	✗
3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm)	✗
Strokenparket (vanaf 14 mm dikte)	✗
Massief houten planken (tot 220 cm lengte, 14–22 mm dikte)	✗

✓ Belangrijkste toepassingsgebied ○ Mogelijke toepassingsgebied ✗ Geen toepassingsgebied



jordanshop.nl