


# SCHÖNOX® SGH



Twee-componentig reparatiemiddel op silicaathars-basis

geschikt voor het vullen van scheuren in de dekvloer, schijnvoegen en voor het verlijmen van nagellijsten en. Inclusief krammen.



## Producteigenschappen

- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup>: zeer emissie-arm
- neutrale geur
- eenvoudig mengen in de handige fles
- geen menggereedschap nodig
- gering verbruik
- hoog belastbaar
- snel verhardend
- lage viscositeit
- goed indringvermogen
- geschikt op vloerverwarming
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

## Toepassingsgebied

SCHÖNOX SGH is geschikt:

- voor het vullen van scheuren in de dekvloer en schijnvoegen
- voor het verlijmen van nagellijsten en metaalprofielen binnen.

## Mengverhouding

Volumedelen:

- MV 1 : 1

## Gebruiksaanwijzing

- Component B in de fles bij component A gieten.
- Fles sluiten en minstens 15 seconden intensief schudden.
- Het mengsel moet een homogene kleur zonder strepen vertonen.
- De tule van de fles zo afknippen dat het passend is voor de scheurbreedte.
- Gemengd materiaal direct verwerken.
- Als vulmiddel SCHÖNOX SGH in de voegen gieten en overtollig materiaal direct met een spatel verwijderen.
- Als lijm SCHÖNOX SGH na korte rijptijd (consistentie wordt lijm-vriendelijk) met bijv. een spatel verdelen en de te verlijmen delen direct aanbrengen.
- Scheuren in de dekvloer worden als volgt gesloten: scheur groter maken. Afhankelijk van de scheurlengte, geometrie en gebruik, elke 20 - 50 cm

dwars insnijden en krammen inleggen. Met SCHÖNOX SGH vullen en direct met SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm) overvloedig afstrooien. Scheur tot volledige uitharding niet belasten.

## Verpakking

- 300 ml kunststof-fles component A
- 300 ml kunststof-fles component B
- 6 x 2 stuks per doos
- Krammen (6 zakken à 20 stuks)

## Opslag

- SCHÖNOX SGH koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).

## Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

## EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup>: zeer emissie-arm

## Bijzondere gevaren

- Informatie voor een veilige omgang met chemische producten, zoals de voornamelijk fysicaal, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische gegevens kunt u uit de actuele veiligheidsdatablad opmaken. De relevante vereisten, zoals bijv. verordening voor gevaarlijke stoffen zijn in acht te nemen. Meer gegevens vindt u in het internet onder [www.schoenox.nl](http://www.schoenox.nl)
- Uitsluitend voor professioneel gebruik.

## Advies

Tip:

## Technische gegevens

- Basis: gemodificeerd silicaathars + harder
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,3 kg/l
- Materiaalverbruik: ca. 1,3 kg/dm<sup>3</sup>
- Opslagtemperatuur: niet onder +10 °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder + 15 °C
- Verwerkingstijd: ca. 10 min. bij +20 °C
- Begaanbaar: na ca. 30 minuten
- Vol belastbaar na ca. 24 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.



# SCHÖNOX® SGH

Lege flessen van comp. B bewaren en voor het aanmaken van kleinere hoeveelheden gebruiken.

- Het bijwerken van SCHÖNOX SGH met bijv. SCHÖNOX SHP is niet mogelijk. Principieel: kwartsand gebruiken (z. gebruiksaanwijzing).
- Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Uitgehard materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

**Sika Deutschland GmbH**

**Vestiging Rosendahl**

**Postfach 11 40**

**D-48713 Rosendahl**

**Tel. +49 (0) 2547-910-0**

**Fax +49 (0) 2547-910-101**

**E-mail: [info@schoenox.nl](mailto:info@schoenox.nl)**

**[www.schoenox.nl](http://www.schoenox.nl)**