



Bona Mega Natural

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

De natuurlijke uitstraling met 1K eenvoudig



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Dé perfecte parketlak wanneer je de natuurlijke uitstraling en het gevoel van onbehandeld hout wilt behouden. Ontworpen om medium slijtagebescherming te bieden, dus ideaal voor vloeren in woonhuizen of licht belopen vloeren in commerciële ruimtes.

- Behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout
- Superieure bescherming van vloeren in woonhuizen
- Eenvoudig en veilig aan te brengen
- Bestaat voornamelijk uit plantaardige olie
- GreenGuard gecertificeerd voor lage emissies binnenshuis



Bona Mega Natural

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

De natuurlijke uitstraling met 1K eenvoudig

TECHNISCHE GEGEVENS

Type aflak:	1-component watergedragen olie-gemodificeerd polyurethaan afwerking
Vast stofgehalte:	Ca. 34%
Glans (bij 60°):	6% (op glas)
Verdunning:	Niet verdunnen (<i>opmerking: Bona Retarder mag niet worden gebruikt met Bona Mega Natural</i>)
Droogtijd:	Nieuwe laag: 2-3 uur* Licht gebruik: 8 uur* Volledig uitgehard: 7 dagen* *onder normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Roller.
Verbruik:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter
Certificaten:	EMICODE; EC1 – zeer lage emissies binnenshuis GreenGuard EN 13501-1; reactie op vuur EN 71-3: toepassing op kinderspeelgoed Komt in aanmerking voor LEED en BREEAM punten

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is.

Laat de lak en de harder op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**



Bona Mega Natural

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

De natuurlijke uitstraling met 1K eenvoudig

BEHANDELSHEMA

Standaard protocol:

- 1 x Bona Primer¹
Licht tussenschuren met korrel 150
- 2 x Bona Mega Natural

¹Omdat Bona Mega Natural een subtiele warme kleur geeft, raden wij **niet** aan het te gebruiken op lichte houtsoorten en houten vloeren die behandeld zijn met pigmentgrondlakken of whitewash primers - derhalve raden wij **niet** aan om de primers Bona White en Bona Natural over te lakken met de Bona Mega Natural, dit om vergeling te voorkomen.

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) De lak 1 minuut grondig schudden.
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller, verhouding 8 -10 m²/liter (100-120 g/m²). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappings/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Opmerking:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 6 uur na de laatste laklaag licht worden belopen, maar het oppervlak blijft kwetsbaar voor krassen en beschadigingen totdat het volledig is uitgehard – volledige uitharding is na ongeveer 7 dagen. Geen kleden e.d. neerleggen of vochtig schoonmaken totdat het volledig is uitgehard.

ONDERHOUD

Het reinigen met de juiste producten is eenvoudig. Met de Bona reinigings- en onderhoudsproducten weet u dat u het best mogelijke product heeft gekozen om uw klant haar/zijn vloer te laten schoonmaken en onderhouden.

Onderhoudsinstructies voor eindgebruikers zijn beschikbaar op de Bona Mega Natural productpagina op bona.com. Stuur de pdf digitaal door naar uw klant. Uiteraard kunt u het ook printen.



Bona Mega Natural

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

De natuurlijke uitstraling met 1K eenvoudig

BELANGRIJK

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieltes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kindervanbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of het oppervlak beschadigen.
- Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com

10-05-2023

Dit blad vervangt alle vorige versies